
Produktdatenblatt ***ID-NR.: P 17***



Data wystawienia:	**05.10.2006**
Nazwa produktu:	**PYE PV 250 S 5**
Producent:	**W. Quandt GmbH & Co. KG**
Pochodzenie/ Adres producenta:	**NIEMCY / Schöningen**
Przeznaczenie:	**warstwa podkładowa**
Metoda układania:	**zgrzewanie**
Wymagania:	**Patrz załącznik**
Numer certyfikatu:	**CE 0767-BPR-QUA-05/2006**
Normy techniczne:	**DIN EN 13707, 13969**
Oznaczenie w/g DIN V 20000-201:	**DU/E1 PYE PV 250 S 5**
Oznaczenie w/g DIN V 20000-202:	**PYE PV 250 S 5**
Informacja o zużyciu:	**Patrz załącznik**
Opis produktu:	**Patrz załącznik**

Właściwość	**Metoda badania/ Klasyfikacja**	**J.M.**	**Wymagania**	**Wyniki**
Wady widoczne	EN 1850-1	-	Wady widoczne	brak
Długość	EN 1848-1	m	≥ 5,00	5,02
Szerokość	EN 1848-1	m	≥ 1,00	1,00
Prostoliniowość	EN 1848-1	mm / 5,0 m	10	1
Gramatura masy	EN 1849-1	kg/m²	-	-
Grubość	EN 1849-1	mm	≥ 5,0	5,0
Wodoszczelność	EN 1928:2000, Metoda B	-	200 kPa / 24 h	spełnia
Przenikanie pary wodnej	EN 1931	-	μ=MDV albo 20000	20000

Produktdatenblatt ***ID-NR.: P 17***

Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1		EN13501-1 (patrz uwagi w/g 5.2.5.2)	Klasa E
Wytrzymałość złączy na oddzieranie	EN 12316-1	N/50 mm	-	KLF
Wytrzymałość złączy na oddzieranie	EN 12317-1	N/50 mm	-	KLF
Maksymalna siła rozciągająca nie mniej niż	EN 12311-1	N/50 mm	wzdłuż L : ≥ 800 w poprzek Q : ≥ 800	L : 1540 Q : 970
Wydłużenie przy max. sile rozciągającej nie mniej niż	EN 12311-1	%	wzdłuż L : ≥ 35 w poprzek Q : ≥ 35	L : 53 Q : 49
Odporność na uderzenia	EN 12691	mm	-	KLF
Odporność na obciążenia statyczne	EN 12730	kg	-	KLF
Wytrzymałość na rozdzieranie (przez gwóźdź)	EN 12310-1	N	-	KLF
Odporność na przerastanie korzeni	prEN 13948	-	-	KLF
Stabilność wymiarowa	EN 1107-1	%	-	KLF
Określenie stabilności kształtu przy cyklicznych zmianach temperatury	EN 1108	mm	-	KLF
Giętkość w niskiej temperaturze	EN 1109	°C	≤ - 20	- 25
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	EN 1110	°C	≥ + 100	+ 101
Sztuczne starzenie przez długotrwałe działanie podwyższonej temperatury	EN 1296	Patrz EN 1109 albo EN 1110	-	KLF
Sztuczne starzenie przez długotrwałą ekspozycję na łączne działanie promieniowania UV, podwyższonej temperatury i wody	EN 1297	Patrz EN 1850-1	-	KLF
Przyczepność posypki - ubytek masy posypki	EN 12039	%	-	KLF

Unterliegt dem Änderungsdienst, nur für den internen Gebrauch

Produktdatenblatt ***ID-NR.: P 17***

- nie dotyczy tego rodzaju papy

KLF nie określano wyników

Opis produktu:

Elastomerowa papa zgrzewalna na wkładce poliestrowej 250 g/m² z mineralną posypką drobnoziarnistą z zawartością asfaltu modyfikowanego SBS min. 3000g/m2.
Używana jest do wykonania spodnich warstw w wielowarstwowych pokryciach dachowych, jak również jako izolacja przeciwwilgociowa budowli.
Nie wolno stosować jako warstwy nawierzchniowej .
Należy ją kleić do podłożą metodą zgrzewania, dopuszcza się możliwość stosowania mechanicznego.

Magazynowanie:

Przechowywać w chłodnym i suchym pomieszczeniu, na płaskim i równym podłożu, chroniąc przed zawilgoceniem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Palety (120 m²) stawiać w jednej warstwie !

Dodatkowe informacje:

Producent oświadcza, że zastosowana posypka na papach jest produktem naturalnym, w związku z czym nie może zagwarantować jednorodności i trwałości koloru w dostarczonych partiach materiału (gwarancja tylko w ramach gwarancji producenta posypki).

Przy projektowaniu i wykonaniu izolacji zaleca się przestrzeganie technicznych reguł ujętych w aktualnym wydaniu ABC dla pap bitumicznych, jak również warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych obowiązujących na danym terenie.