



Data wystawienia:	25.09.2008
Nazwa produktu:	G 200 S 4
Producent:	W. Quandt GmbH & Co. KG
Pochodzenie/ Adres producenta:	NIEMCY / Schöningen
Przeznaczenie:	warstwa podkładowa
Metoda układania:	zgrzewanie
Wymagania:	Patrz załącznik
Numer certyfikatu:	CE 0767-BPR-QUA-05/2006
Normy techniczne:	DIN EN 13707, 13969,13970
Oznaczenie w/g DIN V 20000-201:	DU/E2 G 200 S 4
Oznaczenie w/g DIN V 20000-202:	G 200 S 4
Informacja o zużyciu:	Patrz załącznik
Opis produktu:	Patrz załącznik

Właściwość	Metoda badania/ Klasyfikacja	J.M.	Wymagania	Wyniki
Wady widoczne	EN 1850-1	-	Wady widoczne	brak
Długość	EN 1848-1	m	≥ 5,00	5,03
Szerokość	EN 1848-1	m	≥ 1,00	1,00
Prostoliniowość	EN 1848-1	mm / 5,0 m	10	3
Gramatura masy	EN 1849-1	kg/m ²	-	-
Grubość	EN 1849-1	mm	≥ 4,0	4,1
Wodoszczelność	EN 1928:2000, Metoda B	-	100 kPa / 24 h	spełnia
Przenikanie pary wodnej	EN 1931	-	μ=MDV albo 20000	20000

W. Quandt GmbH & Co. KG
Dachbahnen-u. Dachstoff-Fabrik
QUALITÄTSMANAGEMENT - HANDBUCH

Produktdatenblatt

ID-NR.: P 17

Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1		EN13501-1 (patrz uwagi w/g 5.2.5.2)	Klasa E
Wytrzymałość złączy na oddzieranie	EN 12316-1	N/50 mm	-	KLF
Wytrzymałość złączy na oddzieranie	EN 12317-1	N/50 mm	-	KLF
Maksymalna siła rozciągająca nie mniej niż	EN 12311-1	N/50 mm	wzdłuż L : ≥ 1000 w poprzek Q : ≥ 1000	L : 1260 Q : 1950
Wydłużenie przy max. sile rozciągającej nie mniej niż	EN 12311-1	%	wzdłuż L : ≥ 2 w poprzek Q : ≥ 2	L : 3 Q : 3
Odporność na uderzenia	EN 12691	mm	-	KLF
Odporność na obciążenia statyczne	EN 12730	kg	-	KLF
Wytrzymałość na rozdzieranie (przez gwóźdź)	EN 12310-1	N	-	KLF
Odporność na przerastanie korzeni	prEN 13948	-	-	KLF
Stabilność wymiarowa	EN 1107-1	%	-	KLF
Określenie stabilności kształtu przy cyklicznych zmianach temperatury	EN 1108	mm	-	KLF
Giętkość w niskiej temperaturze	EN 1109	°C	$\leq \pm 0$	- 5
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	EN 1110	°C	$\geq + 70$	+ 80
Sztuczne starzenie przez długotrwałe działanie podwyższonej temperatury	EN 1296	Patrz EN 1109 albo EN 1110	-	KLF
Sztuczne starzenie przez długotrwałą ekspozycję na łączne działanie promieniowania UV, podwyższonej temperatury i wody	EN 1297	Patrz EN 1850-1	-	KLF
Przyczepność posypki - ubytek masy posypki	EN 12039	%	-	KLF

Produktdatenblatt

ID-NR.: P 17

-	nie dotyczy tego rodzaju papy			
KLF	nie określano wyników			

Opis produktu:

Oksydowana (z dodatkiem modyfikatora) papa zgrzewalna na osnowie z tkaniny szklanej 200 g/m² z mineralną posypką drobnoziarnistą.
Używana jest do wykonania podkładowej warstwy w wielowarstwowych pokryciach dachowych, jak również jako izolacja przeciwwilgociowa budowli.
Nie wolno stosować jako warstwy nawierzchniowej .
Należy ją kleić do podłoża metodą zgrzewania, dopuszcza się możliwość stosowania mechanicznego.

Magazynowanie:

Przechowywać w chłodnym i suchym pomieszczeniu na płaskim i równym podłożu, chroniąc przed zawilgoceniem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Palety (150 m²) stawiać w jednej warstwie !

Dodatkowe informacje:

Przy projektowaniu i wykonaniu izolacji zaleca się przestrzeganie technicznych reguł ujętych w aktualnym wydaniu ABC dla pap bitumicznych, jak również warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych obowiązujących na danym terenie.